

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

**Артикул:** PE 0101 F  
**Описание продукта:** Очищающая добавка.

Свойства	Метод испытания	Единицы измерения	Значение
Индекс текучести (полимерноситель)	ASTMD – 1238 (190°C/2.16 kg)	гр/10 мин	20
Минимальная рабочая температура		°C	160

**Применение:** Используется при очистки рабочих элементов в экструзионном и литьевом оборудовании. Способствует удалению пригаров с рабочих частей оборудования. Применяется при смене полимера или при переходе на другой цвет.

**Дозирование:** Рекомендуется заполнить шнек готовой смесью и остановить на 30-60 минут, температура смеси должна превышать рабочую на 20-50°C. После чего промыть экструдер чистым полимером. Рекомендуемый процент ввода 50-100%.

**Хранение:** Данный продукт рекомендуется хранить, в заводской упаковке, в сухом и прохладном помещении при температуре воздуха не выше 35°C, без попадания прямых солнечных лучей.

Вся информация и все данные, приведенные здесь, являются точными, но предоставляются без какой либо гарантии, или ответственности любого типа. Пользователь не должен считать, что здесь указаны все меры безопасности, и что дополнительных мер не потребуется