

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

**Артикул:** РР 0020 F  
**Описание продукта:** УФ-стабилизатор

Свойства	Метод испытания	Единицы измерения	Значение
Индекс текучести (полимерноситель)	ASTMD – 1238 (230°C/2.16 kg)	гр/10 мин	25
Полимер носитель			PP

**Применение:** Данный продукт содержит 20% УФ-стабилизатора и предназначен для использования в РР пленках, лентах, волокнах и литьевых изделиях.

**Дозирование:** Процент ввода зависит от толщины изделия и климатических условий эксплуатации конечного изделия. Рекомендуемый процент ввода 0,5-5%

**Хранение:** Данный продукт рекомендуется хранить, в заводской упаковке, в сухом и прохладном помещении при температуре воздуха не выше 35°C, без попадания прямых солнечных лучей.

Вся информация и все данные, приведенные здесь, являются точными, но предоставляются без какой либо гарантии, или ответственности любого типа. Пользователь не должен считать, что здесь указаны все меры безопасности, и что дополнительных мер не потребуется