

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**

**Артикул:** PP 0051 F  
**Описание продукта:** УФ-стабилизатор

Свойства	Метод испытания	Единицы измерения	Значение
Индекс текучести (полимерноситель)	ASTMD – 1238 (230°C/2.16 kg)	гр/10 мин	25
Температура размягчения по Вика (полимерноситель)	ASTMD 1525B	°C	155
Полимер носитель			PP гомополи мер

**Применение:** Данный продукт содержит 20% УФ стабилизатора и предназначен для использования в полипропиленовых продуктах, таких как пленки и ленты.

**Дозирование:** Процент ввода зависит от толщины изделия и условий эксплуатации конечного изделия. Рекомендуемый процент ввода 1,5%.

**Хранение:** Данный продукт рекомендуется хранить, в заводской упаковке, в сухом и прохладном помещении при температуре воздуха не выше 35°C, без попадания прямых солнечных лучей.

Вся информация и все данные, приведенные здесь, являются точными, но предоставляются без какой либо гарантии, или ответственности любого типа. Пользователь не должен считать, что здесь указаны все меры безопасности, и что дополнительных мер не потребуется